

WS-Korrogrund®

rotbraun

WS-Korrogrund® Grundier-Spray ist eine schnelltrocknende Korrosionsschutzgrundierung mit ausgezeichneter passivierender Wirkung. Überlackierbar mit allen 1K Decklacken auf Kunstharzbasis (Alkydharz). Bei anderen 1K Lacken wird im Zweifelsfall ein Probeanstrich empfohlen. **WS-Korrogrund®** kann auf allen Stahl-, Eisen- und Gussteilen im Innen- und Außenbereich verwendet werden. Das Produkt empfiehlt sich hervorragend für alle Anwendungen im Bereich Schlosserei, Metallbau, Stahl-, Anlagen-, Maschinen-, Behälterbau usw. und ist kälte- und tropenfest.

- Schnelltrocknend
- Zinkphosphathaltig
- Aktiver Rostschutz
- Alkydharzbasis
- Lösemittelhaltig
- Gut schleifbar



Applikation: Die Verarbeitung kann durch Streichen, Rollen, konventionelles oder airless Spritzen erfolgen. Alle elektrostatischen Verfahren sind anwendbar. Vor Gebrauch gut aufrühren.

- Streichen: streichfertig (bei Bedarf max. 5 % WS Verdünnung)
Empfohlene Pinselsorte: helle Chinaborste
- Rollen: verarbeitungsfertig (bei Bedarf max. 5 % WS Verdünnung)
Empfohlene Walzenart: kurz Velour oder Moltopren
- Luftspritzen: 10 – 15 % Verdünnung
Empfohlene Düsengröße 1,5 – 1,8 mm, 60-80 sec. DIN 4 mm
- Airless-Spritzen: max. 5 % Verdünnung, Düse 0,33 mm
Empfohlener Spritzdruck ca. 180 bar, Air-Mix ca. 110 bar
- Elektrostatik: 5 – 15 % Verdünnung
Standarteinstellung ca. 600 KOhm

Untergrund-Vorbehandlung:	Verunreinigungen, die auf den Anstrich schädigend wirken bzw. die Haftung auf dem Untergrund beeinträchtigen sind zu entfernen. Der Untergrund muss sauber, fettfrei und trocken sein. Sämtliche Rost und Oxydationsstellen müssen entfernt sein. Sandstrahlen Sa 2,5 gem. EN ISO 8501 ist empfehlenswert, und ist die Grundvoraussetzung für einen Beschichtungsaufbau entsprechend der EN ISO 12944.
Verdünnung:	WS Kunstharzverdünnung KV 657 für normale Trocknung WS Nitro-Universal-Verdünnung ZV 559 zur schnelleren Trocknung (auch zum Reinigen der Arbeitsgeräte)
Ergiebigkeit:	ca. 150 – 250 g/m ² . 250 g/m ² ergeben ca. 65 - µm Trockenschicht. Empfohlene Mindestdicke: 40 µm
Überarbeitbarkeit:	WS-Korrogrund® ist mit 1-komponenten Alkydharz und Acryllacken lösemittelhaltig oder wasserbasierend überlackierbar. Im Zweifelsfall empfehlen wir einen Probeanstrich und/oder Rücksprache mit unserer Anwendungstechnik.
Trockenzeit:	Staubtrocken: ca. 30 Minuten Überlackierbar: 8-12 Stunden Griffest: ca. 90 Minuten Ofentrocknung: forcierte Trocknung ist bis max. 120° C möglich
Liefergebinde:	2,5 l, 12,5 kg Eimer, 35 kg Hobbock
Lagerstabilität:	12 Monate in geschlossenen Gebinden
Viskosität:	Ca. 120 sec. DIN 4mm
Info:	Nur für den gewerblichen Gebrauch!

Stand: Juni 2018

Die Vorschriften der Gefahrstoffverordnung sind zu beachten. Gefahrstoffverordnung: kennzeichnungspflichtig. Für den Umgang mit dem Produkt und dessen stoffspezifische Daten fordern Sie bitte das EG-Sicherheitsdatenblatt an.

W+S GmbH
Lackchemie und
Aerosol-Technik
Am Sportplatz 5
63791 Karlstein

Tel.: +49(0)6188/9575-0
Fax: +49(0)6188/9575-30
E-Mail: info@ws-lackchemie.de
Web: www.ws-lackchemie.de

Geschäftsführer: Michael Benedict
Amtsgericht Aschaffenburg HRB 6998
UST.-ID Nr. DE197181899
Steuernummer:204/142/80014

HypoVereinsbank Aschaffenburg AG
BIC: HYVEDEMM407
IBAN: DE27 79152 0070 0302 3176 74

