

# WS-Zink®

## Ausbesserung 108

**WS-Zink®** Ausbesserung 108 ist eine hochwertige, wärmebeständige Korrosionsbeschichtung zum Ausbessern von feuerverzinkten Teilen. Weiterhin wird es in der Klima-, Kälte- und Lüftungstechnik, im Fahrzeug- und Karosseriebau und im Metallbau als gut deckende Metallbeschichtung verwendet. Das Produkt haftet gut auf Stahl, Zink, NE-Metallen und Kunststoffen.

- Hohem Anteil an metallischem Zinkstaub
- Hohes Haftspektrum
- Kratzfest und überlackierbar
- Metallisch silber
- Kurzzeitig bis 200°C
- Lösemittelhaltig
- Überlackierbar mit 1K-Lacken
- Wetterbeständig



<b>Untergrund-Vorbehandlung:</b>	Sprühflächen gründlich Entrosten und entfetten. Der Untergrund muss trocken, staub- und fettfrei sein. Alle Stoffe, die die Haftung auf dem Untergrund beeinträchtigen sind zu entfernen.
<b>Applikationen:</b>	Vor jedem Sprühen Dose ca. 30 Sekunden kräftig schütteln. Im Abstand von 25 – 30cm im Kreuzgang ansprühen. Bei mehreren Schichten jeweils 1 – 2 Minuten Trockenzeit einlegen.
<b>Trockenzeit:</b>	staubtrocken: ca. 10 Min. griffest: ca. 30 Min. durchgetrocknet: ca. 1-2 Tage
<b>Ergiebigkeit:</b>	ca. 1m <sup>2</sup> / Arbeitsgang
<b>Liefergebinde:</b>	400ml Spray (12 x 400ml im Karton)
<b>Lagerstabilität:</b>	12 Monate in kühlen, trockenen Räumen
<b>Flammpunkt:</b>	hochentzündlich, vor Sonneneinstrahlung schützen und nicht Temperaturen von mehr als 50°C aussetzen.
<b>Info:</b>	Nur für den gewerblichen Gebrauch!

Stand: Juni 2018

Die Vorschriften der Gefahrstoffverordnung sind zu beachten. Gefahrstoffverordnung: kennzeichnungspflichtig. Für den Umgang mit dem Produkt und dessen stoffspezifische Daten fordern Sie bitte das EG-Sicherheitsdatenblatt an.

W+S GmbH  
Lackchemie und  
Aerosol-Technik  
Am Sportplatz 5  
63791 Karlstein

Tel.: +49(0)6188/9575-0  
Fax: +49(0)6188/9575-30  
E-Mail: info@ws-lackchemie.de  
Web: www.ws-lackchemie.de

Geschäftsführer: Michael Benedict  
Amtsgericht Aschaffenburg HRB 6998  
UST.-ID Nr. DE197181899  
Steuernummer:204/142/80014

HypoVereinsbank Aschaffenburg AG  
BIC: HYVEDEMM407  
IBAN: DE72 79152 0070 0302 3176 74

