

WS-Zink® PUR 900

WS-Zink® PUR 900 ist ein aktives Korrosionsschutzspray mit besonders guter Leitfähigkeit beim Punktschweißen und ist gut mit handelsüblichen Lacken überlackierbar. Entspricht DIN EN ISO 1461. Der Korrosionsschutz ist von dem gewählten Gütegrad der Untergrundvorbehandlung abhängig. Der Untergrund sollte möglichst metallisch rein gem. EN ISO 8501 sein.

- Zinkgrau
- Über 90% metallischer Zinkanteil im Trockenfilm
- 120µm Schichtdicke pro Arbeitsgang mühelos erreichbar
- Zum Ausbessern von Schweißstellen etc. an feuerverzinkten Konstruktionen
- Als Beschichtung von wärmeführenden Teilen Beständig bis 300°C
- Als leitfähige Schutzschicht beim Punktschweißen
- Als Grundierung für nachfolgende Lackierung
- Lösemittelhaltig



Untergrund-Vorbehandlung:	Sprühflächen gründlich Entrosten und entfetten. Der Untergrund muss trocken, staub- und fettfrei sein. Alle Stoffe, die die Haftung auf dem Untergrund beeinträchtigen sind zu entfernen.
Applikationen:	Vor jedem Sprühen Dose ca. 30 Sekunden kräftig schütteln. Im Abstand von 25 – 30cm im Kreuzgang ansprühen. Bei mehreren Schichten jeweils 1 – 2 Minuten Trockenzeit einlegen.
Trockenzeit:	staubtrocken: ca. 10 Min. griffest: ca. 30 Min. durchgetrocknet: ca. 1 Tag
Ergiebigkeit:	ca. 1m ² / Arbeitsgang
Überarbeitbarkeit:	Bei 1K Lacksystemen nach ca. 6 Stunden, bei 2K Lacksystemen frühestens nach 24 Stunden. Im Zweifelsfall Probeauftrag anbringen oder an unsere Anwendungstechnik wenden.
Liefergebinde:	400ml Spray (12 x 400ml im Karton)
Lagerstabilität:	12 Monate in kühlen, trockenen Räumen
Flammpunkt:	hochentzündlich, vor Sonneneinstrahlung schützen und nicht Temperaturen von mehr als 50°C aussetzen.
Info:	Nur für den gewerblichen Gebrauch!

Stand: Juni 2018

Die Vorschriften der Gefahrstoffverordnung sind zu beachten. Gefahrstoffverordnung: kennzeichnungspflichtig. Für den Umgang mit dem Produkt und dessen stoffspezifische Daten fordern Sie bitte das EG-Sicherheitsdatenblatt an.

W+S GmbH
Lackchemie und
Aerosol-Technik
Am Sportplatz 5
63791 Karlstein

Tel.: +49(0)6188/9575-0
Fax: +49(0)6188/9575-30
E-Mail: info@ws-lackchemie.de
Web: www.ws-lackchemie.de

Geschäftsführer: Michael Benedict
Amtsgericht Aschaffenburg HRB 6998
UST.-ID Nr. DE197181899
Steuernummer:204/142/80014

HypoVereinsbank Aschaffenburg AG
BIC: HYVEDEMM407
IBAN: DE72 79152 0070 0302 3176 74

