

WS-Epoxid-Deckanstrich E 220 I

Eisenglimmer-Deckanstrich auf Epoxid-Basis gem. DB-Vorschrift. Als 2-K Grundanstrich auf feuerverzinkten Flächen oder als Zwischenanstrich im schweren Korrosionsschutz Elektrostatisch eingestellt.

- Höchste Korrosionsschutzeigenschaften
- Hoch wasser- und wetterbeständig
- Beständig gegen Frost, Tausalze, Öle, Treibstoffe und Industriatmosphäre
- Hohe Abriebfestigkeit
- ca. 80% Festkörpergehalt



Applikation: Metall- und NE- Metalluntergründe, die mit WS-Epoxid Grundierung E 2030 oder WS-Epoxid-Zinkstaub-Grund E 2021 grundiert wurden. Der intakte Untergrund muss sauber, tragfähig, trocken, fett-, staubfrei und frei von Rost und Oxydationsrückständen sein.

- Airless-Spritzen: Düse 0,33 – 0,38 mm / Druck ca. 150 bar
- Hochdruck-Spritzen: Düse 1,5 – 1,8 mm / Druck 3-4 bar

Nur mit Spritzauftrag ist eine gleichmäßige Farbgebung zu erzielen.

Untergrund-Vorbehandlung: Metall- und NE- Metalluntergründe, die mit WS-Epoxid Grundierung E 2030 oder WS-Epoxid-Zinkstaub-Grund E 2021 grundiert wurden. Der intakte Untergrund muss sauber, tragfähig, trocken, fett-, staubfrei und frei von Rost und Oxydationsrückständen sein.

Verdünnung: WS-Epoxid-Verdünnung EV 250 (auch zum Reinigen der Arbeitsgeräte)

Mischungsverhältnis: 5:1 mit WS-Epoxid Härter EH 204

Topfzeit: Ca. 6 Stunden bei +20° C . Nach dieser Zeit darf die Anmischung obwohl sie noch flüssig ist nicht mehr verwendet werden!

Ergiebigkeit: Ca. 350 g/m² pro Anstrich bei 60µm Trockenfilmschichtdicke

Verarbeitungsbedingungen: Nicht unter +10 °C und bei 65 % relativer Luftfeuchtigkeit

| | |
|----------------------------|---|
| Trockenzeit: | Staubtrocken: ca. 45 Minuten Griffest: ca. 2 Stunden Durchgetrocknet: 24 Stunden Um optimale Verbindung der einzelnen Schichten zu erzielen, sollte die Deckbeschichtung nicht früher als 24 Stunden und nicht später als 48 Stunden nach der Grundierung erfolgen. Bei längerer Standzeit ist ein Zwischenschliff der Grundierung unbedingt erforderlich. |
| Liefergebinde: | 10 kg Eimer |
| Lagerstabilität: | 24 Monate in verschlossenen Originalgebinden |
| Viskosität: | Streichfähig |
| Wichtige Hinweise: | Nachfolgende Deckanstriche sollten frühzeitig (nach 24 Stunden) nach der Trocknung aufgebracht werden um die Haftung zu gewährleisten. Es darf nicht mehr Material gemischt werden, als innerhalb eines Arbeitstages verarbeitet werden kann. |
| Besondere Hinweise: | Bei der Verarbeitung sind die allgemeinen Richtlinien (VGB 23 – Verarbeitung von Anstrichstoffen) für den Umgang mit lösungsmittelhaltigen Anstrichstoffen zu beachten. |
| Info: | Nur für den gewerblichen Gebrauch! |

Stand: Juni 2018

Die Vorschriften der Gefahrstoffverordnung sind zu beachten. Gefahrstoffverordnung: kennzeichnungspflichtig. Für den Umgang mit dem Produkt und dessen stoffspezifische Daten fordern Sie bitte das EG-Sicherheitsdatenblatt an.