

Aqua Plast Decklack WAK 2500-30

Produkt-Beschreibung: Wasserverdünnbarer Alkydharzlack für außen und innen für hochwertige Lackierungen von Holzbauteilen wie Dachüberstände, Wand- und Deckenverkleidungen, Gartenhäuser und Zäune. Für grundierte Metalluntergründe, sowie für fest haftende Altanstriche auf Dispersions- oder Kunstharzbasis.

Produktmerkmale:

- Wetterbeständig nach VOB Teil C, DIN 18 363
- Kobaltfrei, butanonoximfrei
- Wasserverdünnbar, geruchsarm, sicheres Haftvermögen
- Hohe UV- und Wetterbeständigkeit
- Blockfest, lichtecht, atmungsaktiv
- Beständig gegenüber Benzin und Diesel bei vorübergehender Beanspruchung
- Wasserabweisend, verseifungsbeständig, hervorragender Verlauf
- Temperaturkurzzeitbelastung: 140 °C
- Temperaturdauerbelastung: 120 °C

Untergrund-Vorbehandlung: Der Untergrund muss tragfähig, sauber trocken, fett- und staubfrei sowie frei von Trennmittelrückständen sein.

Trockenzeit: staubtrocken: ca. 20 - 30 Minuten; griffest: ca 40 – 45 Minuten; überstreichbar nach ca. 1 Stunde. Die Endhärte wird nach 5 – 6 Tagen erreicht.

Ergiebigkeit: ca. 26,8 - 31,3 m²/kg bei 10 µm Trockenschichtdicke
ca. 36,7 - 36,9 m²/l bei 10 µm Trockenschichtdicke

Verarbeitungstemperatur: Ab + 10 °C und bis 70 % relative Luftfeuchtigkeit.

Lagerstabilität: 2 Jahre in ungeöffneten Gebinden,
Dicht verschlossen, kühl, trocken und frostfrei lagern.

Besondere: Werkzeuge sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen.

Nur für den gewerblichen Gebrauch!

Stand: März 2017

Die Vorschriften der Gefahrstoffverordnung sind zu beachten. Gefahrstoffverordnung: kennzeichnungspflichtig. Für den Umgang mit dem Produkt und dessen stoffspezifische Daten fordern Sie bitte das EG-Sicherheitsdatenblatt an.