

WS-Zaponlack

Vergilbungsfreier High-Solid Acryklarlack für Metalle und NE-Metalle. Verhindert das Ansetzen von Patina bei Kupfer oder die Schwarzfärbung von Aluminiumblech. Hält auch auf polierten Edelstahlteilen, die an nicht exponierten Stellen eingebaut sind.

- Dauerhafter Schutz gegen Wasser, Oxidation, Abgase und verdünnten Säuren und Alkalien
- Gute Wetter- und Kratzfestigkeit
- Hoch glänzend



| | |
|----------------------------------|--|
| Anwendung: | Unverdünnt streichen und rollen |
| Untergrund-Vorbehandlung: | Der Untergrund muss sauber, trocken und fettfrei sein. |
| Verarbeitungsbedingungen: | Ab +10 °C und bis 80% relative Luftfeuchtigkeit |
| Ergiebigkeit: | ca. 13 m ² / Liter |
| Trockenzeit: | griffest: ca. 30 Minuten überlackierbar: ca. 6 Stunden Wärmetrocknung: 10 Min. bei 80° C möglich |
| Anstrichaufbau: | Normale Beanspruchung: 1 Anstrich besonderer Beanspruchung: 2 Anstriche Schichtdicke: 25-30 µm |
| Liefergebinde: | 2,5 L |
| Lagerstabilität: | Im verschlossenen Originalgebinde: mindestens 3 Jahre lagerfähig |
| Info: | Nur für den gewerblichen Gebrauch! |

Stand: Juni 2018

Die Vorschriften der Gefahrstoffverordnung sind zu beachten. Gefahrstoffverordnung: kennzeichnungspflichtig. Für den Umgang mit dem Produkt und dessen stoffspezifische Daten fordern Sie bitte das EG-Sicherheitsdatenblatt an.

W+S GmbH
Lackchemie und
Aerosol-Technik
Am Sportplatz 5
63791 Karlstein

Tel.: +49(0)6188/9575-0
Fax: +49(0)6188/9575-30
E-Mail: info@ws-lackchemie.de
Web: www.ws-lackchemie.de

Geschäftsführer: Michael Benedict
Amtsgericht Aschaffenburg HRB 6998
UST.-ID Nr. DE197181899
Steuernummer:204/142/80014

HypoVereinsbank Aschaffenburg AG
BIC: HYVEDEMM407
IBAN: DE72 79152 0070 0302 3176 74

